

Hoja de datos técnicos – Imprimación para SynkoElast® y RubberElast®

Descripción del producto

La imprimación es un activador de adhesión para SynkoElast® en hormigón consistente y soporta RubberElast® en problemas de adhesión sobre bases difíciles.

Características del producto

- ::: Aplicación sencilla
- ::: Aplicación sin otros medios auxiliares
- ::: Imprimación bituminosa previa con contenido de disolvente
- ::: Resistente a la intemperie
- ::: Resistente a los ácidos, lejías y sales
- ::: Se puede combinar con todos los productos Elast

Campos de aplicación

- ::: Activador de adhesión para SynkoElast® y RubberElast®
- ::: Se puede aplicar sobre cualquier base

Datos del artículo y forma de suministro

5001054 Imprimación SynkoElast®



Preparación de la base

Las bases deben ser firmes y portantes y, además, encontrarse libres de polvo, grasas, aceites u otros materiales de separación. La base debe estar seca durante el montaje.

Aplicación

La imprimación se aplica con un pincel sobre la zona a imprimir.

Esta superficie debe dejarse secar a 20°C durante unas 2-3 horas. El color de la imprimación puede cambiar de negro a marrón. (Nota: SynkoElast® no se adhiere a una imprimación húmeda).

Después de que el disolvente se haya evaporado, la banda de impermeabilización puede colocarse sobre la superficie. En el caso de SynkoElast®, la superficie imprimada debe calentarse, por ejemplo, con un quemador de gas, de tal forma que luego al colocar el SynkoElast®, este se funda superficialmente, asegurando así una adhesión segura.

Indicaciones

A bajas temperaturas, el tiempo de evaporación puede ser más largo. Para la colocación se deben usar guantes de protección lisos y protección para los ojos. Por favor, tenga en cuenta la ficha de datos de seguridad para la manipulación de la imprimación. Para otras aplicaciones, en caso de duda, se recomienda consultar con nuestro departamento de técnicas de aplicación.

Almacenamiento


Puede almacenarse de forma ilimitada en un ambiente fresco y seco

Embalaje

3,791 litros/cubo
6 cubos/caja

Características técnicas

| | |
|--|---|
| Color | Negro |
| Consistencia | Líquida |
| Forma de presentación | En cubo |
| Peso específico | 0,9 g/cm ³ |
| Miscibilidad con agua | No |
| Miscibilidad con disolventes orgánicos | Sí |
| Resistencia a la temperatura | -40°C hasta +100°C |
| Temperatura de aplicación | 0°C hasta +35°C (temperatura del material y del elemento constructivo) |



Sistema SynkoElast®

Hoja de datos técnicos – Imprimación para SynkoElast® y RubberElast®

Aunque la información contenida en esta hoja de datos ha sido elaborada con gran esmero en base a nuestra experiencia y al estado conocido de la técnica y la ciencia, no es de carácter vinculante. Esta debe adaptarse al respectivo objeto de construcción y a la finalidad de uso, así como a las solicitudes y acciones locales particulares. Teniendo en cuenta este requisito previo, le rogamos que comprenda que limitamos nuestra responsabilidad en relación a la información contenida en esta hoja de datos y que no aceptamos ninguna responsabilidad por dolo, negligencia grave o incumplimiento de las instrucciones. En todos los casos deben respetarse las normas reconocidas de la técnica.

Edición 05/19 - Esta hoja de datos ha sido objeto de una revisión técnica. Las ediciones anteriores no son válidas; esta edición pierde validez con la publicación de una nueva edición técnicamente revisada. Por favor, verifique que dispone de la última edición.